

## 德寶水性木材(石材)保護劑 ILVA WOOD STABILIZER

□ 產品編號：WP-608

- 
- 成分：水性樹脂加蠟及特殊助劑組合而成。
  - 用途：WP-608為一無色無膜之木材保護劑，具優異透氣性，除提供木材保護之外，更能顯現高級木材之原貌不會因塗膜而失去其原木之價值感，且能提供極佳之表面觸感及撥水性。
  - 特性：
    - ◇ 透明、無色。
    - ◇ 優異的撥水效果及觸感，提供木材的保護作用
    - ◇ 可搭配耐候顏料，製成有色的木材保護劑
    - ◇ 不含甲醛，符合環保需求。
  - 固體成份：7.5±2%。
  - 塗佈面積：6m<sup>2</sup>~8m<sup>2</sup>/公升/每道（材質不同會有差異）。
  - 乾燥時間：指觸30分鐘內、堅結60分內。（溫度25°C、濕度75%狀況下）
  - 塗裝間隔：最少1小時。
  - 施工環境：溫度10°C~35°C，相對濕度75%以下。（溫濕度會直接影響乾燥時間）
  - 稀釋劑量：不稀釋直接使用。
  - 塗裝方法：刷塗、噴塗與浸塗。
  - 保存期限：未開封2年(正常情況下)，開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間，請儘速用完。
  - 施工方法：
    1. 浸塗：將木材全面浸入於處理槽中，浸漬時間視要求效果而定，最少 30 秒鐘，之後以乾布順著木紋將其擦拭乾淨。
    2. 刷塗：順著木紋刷塗，塗刷間隔 4 小時，刷塗次數以 2-3 次為佳。每次刷塗之後以乾布順著木紋將其擦拭乾淨。若要稀釋加水勿超過 10%。
    3. 噴塗：以噴槍噴塗，噴塗間隔 4 小時，噴塗次數以 2-3 次為佳。每次噴塗之後以乾布順著木紋將其擦拭乾淨。若要稀釋加水勿超過 10%。
  - 施工注意事項：
    1. 使用前必須使用棍棒充分攪拌。
    2. 本產品為室內，室外皆可用。

3. WP-608 為一無色無膜之木材保護劑。塗裝於不同木材會有不同顯色現象請先自行測試在使用。
4. 雨天或木材濕度超過 20%不可施工。
5. 木材表面不可有油漬或灰塵,應以砂紙磨細再施工。不可以噴砂方式或清潔劑處理木材。
6. 施做本產品表面可產生水珠效果,但若表面經過擦拭則失去水珠效果,但此並不影響其對木材之保護。
7. 本產品無法施做在木材表面已經過其他漆料處理過之表面。
8. 使用時盡量保持通風良好與乾燥環境。
9. 施工安全請參閱水性塗料注意事項。