

## 德寶水性白色防火塗料

### Waterborne Intumescent Fire Retardant Coating/White

□ 產品編號：

- TT360-F208 (白色耐燃二級)
- TT360-F212 (白色耐燃二級)
- TT360-F304 (白色耐燃三級)
- TT360-F212-01 (百合白耐燃二級)

- 用途：有防火需求之室內外木質裝潢板材，建築物之室內木質構造材、牆面、天花板…等，公共場所、居家均可使用。
- 特性：
  - ◇ 符合中華民國國家標準 CNS-14705-1 耐燃二、三級標準。
  - ◇ 符合中華民國國家標準 CNS-11728 建築用防火塗料。
  - ◇ TT360-F212 白色、TT360-F212-01 百合白通過健康綠建材標章(E3 逸散)。
  - ◇ 無刺激性、無味、乾燥速度快、容易施工、省時省力。
  - ◇ 覆蓋性佳，提升牆面質感。
- 固體成分：65% ± 5%。
- 塗佈面積：耐燃性能認證
 

TT360-F208	耐燃二級	800 g/m <sup>2</sup>	，分三~五道塗裝。
TT360-F212	耐燃二級	1200 g/m <sup>2</sup>	，分三~五道塗裝。
TT360-F212-01	耐燃二級	1200 g/m <sup>2</sup>	，分三~五道塗裝。
TT360-F304	耐燃三級	400 g/m <sup>2</sup>	，分二~三道塗裝。

(上述請視桶身標示為準)
- 乾燥時間：表面乾燥約 30~60 分鐘。(通風條件、漆膜厚度、環境溫濕度及其他因素均可能影響乾燥速率)
- 塗裝間隔：最少 2 小時。
- 施工環境：溫度 10°C~35°C，相對濕度 75% 以下。(溫濕度會直接影響乾燥時間)
- 稀釋劑量：不稀釋直接使用，若需要稀釋，可添加 10% 純水或自來水。
- 適用底漆：不需底漆可直接施工。
- 塗裝方法：刷塗、噴塗、滾塗。
- 保存期限：未開封 2 年(正常情況下)，開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間，請儘速用完。
- 施工事項：
  1. 使用前必須使用棍棒充分攪拌。
  2. 塗裝前先將木材表面雜質及油汙清除乾淨，保持乾燥、無灰塵、無油漬汙染，再進行施工。
  3. 若新木材有吐油之慮，請上一道封底漆，以免油質滲透。
  4. 針對舊有塗層，務必先以砂紙(#100-180)仔細砂磨後，再上白色防火塗層，否則會產生層間剝離、塗層脫落現象。
  5. 防火效果與塗膜厚度成正比，依標準施做 2~5 道(視桶身標示而定)。
  6. 施工安全請參閱水性塗料注意事項。