

德寶生物能光波能量漆(平光)

DLUB BIOCERAMIC Finish



□ 產品編號：PU54024

- 成分：PU 聚氨酯樹脂、生物綠能材料、去離子水。
- 產品說明：塗料結合應用大自然獨有的光合作用，創造出第一支經過科學証實的生物綠能材料。經生物能實驗室檢驗證實不含游離放射性材料，無輻射傷害性，與環境背景值一致，即儀器感測不出任何幅射值，具有穩定遠紅外線放射率。
- 用途：室內木牆面、扶手、傢俱等常與人接觸之木質表面。特別推薦醫院、幼兒園、商業空間及一般住宅。
- 特性：
 - ◇ 施工簡易、流平性強，漆膜平滑，乾燥速度快。
 - ◇ 有效抵抗生活中常見細菌在木質表面上滋長。
 - ◇ 遠紅外線波長 8~14 μm ，等同醫療器材遠紅外線照射燈，為促進人體微循環共振之頻率。
 - ◇ 遠紅外線(生命光線)經物理作用能產生對人體微循環、呼吸、內分泌及神經系統等絕佳的保健能量，本品放射率穩定。
 - ◇ 經 SGS 試驗，不含甲醛、八大重金屬...等。
 - ◇ 結合新一代具有能量的生物綠能材料(BIOCERAMIC)。
 - ◇ 無游離輻射，確定對人體無毒無害，具有相當的穩定性和安全性。
- 固體成分：29% \pm 3%。
- 理論塗佈面積：6m²~8m²/公升/每道(材質不同會有差異)。
(因材質及刷塗厚度等不同會有差異，此理論塗佈數據僅供參考，不具任何規格或保固意義。)
- 乾燥時間：指觸 30 分鐘、堅結 4 小時。(溫度 25°C、濕度 75% 狀況下)
- 塗裝間隔：最少 4 小時。重塗前，必須以 280-320 砂紙為表面砂磨，增加其附著力。
- 施工環境：溫度 10°C~35°C，濕度 75% 以下。(溫濕度會直接影響乾燥時間)
- 稀釋劑量：不稀釋直接使用。
- 塗裝方法：刷塗、噴塗。
- 保存期限：未開封 2 年(正常儲存情況下)，開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間，請儘速用完。
- 施工事項：
 1. 使用前必須充分攪拌。
 2. 乾燥時間會受天氣影響而略有改變。
 3. 水性塗料不可厚塗，宜採多層式施工，建議 2~3 道(依實際需要)。
 4. 塗裝前先將木材表面雜質及油汙清除乾淨，保持乾燥、無灰塵、無油漬污染，再進行施工。
 5. 施工安全請參閱水性塗料注意事項。