

德寶壓克力透明面漆（耐黃變型）-石材金油

Acrylic Clear Lacquer

□產品編號：AC100

- 成分：耐候之壓克力樹脂、助劑、有機溶劑…等。
- 用途：外牆水泥牆面、一般水泥製品、石材、石雕像、洗石子(抵石子)等之戶外建材（無機材質）之塗裝。
- 特性：
 - ◇ 耐候性、耐黃變性優良，耐水性、耐鹼性佳。
 - ◇ 光澤持久性佳、硬韌性佳，高膜厚。
- 固體成分：35% ± 3%
- 塗佈面積：6.5m²~10m²/公升/壹道（材質不同會有差異）。
- 乾燥時間：指觸10分鐘內、堅結6小時。（溫度25℃、濕度75%狀況下）
- 塗裝間隔：最少3小時。
- 施工環境：溫度10℃~35℃，相對濕度75%以下。（溫濕度會直接影響乾燥時間）
- 稀釋劑量：50%；漆：溶劑=1：0.5（請使用甲苯或德寶通用香蕉水PT4000）。
- 塗裝方法：刷塗、噴塗及無氣噴塗。
- 保存期限：未開封2年(正常情況下)，開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間，請儘速用完。
- 施工注意事項：
 1. 塗裝前請先將本品攪拌均勻。
 2. 被塗物表面需未塗裝過之素身，新作之牆面需養護期後始能施工(水泥約28天、瓷磚、抵石子類約7天)。
 3. 塗裝前先將被塗物表面雜質及油污清除乾淨，保持乾燥、無灰塵、無油漬污染，再進行施工。
 4. 被塗物如果含水率過高，或含鹼性過重，會影響其附著效果，必須等其完全乾燥，水分值低於12%時始可施工。
 5. 採『薄塗多道』施工，切勿一次厚塗，厚塗易產生塗料積料而表面泛白、白霧、不美觀等現象。
 6. 被塗物含水率過高時可能產生密著不佳、白霧狀...等。
 7. 需避免雨天施工或遇雨、沖水等情況而破壞漆膜(成膜後七天漆膜才會熟成、物性才會完全展現)。
 8. 被塗物表面、瓷磚凹洞、裂縫處請先用填補孔洞。
 9. 施工面填補避免採用矽力康、填縫膠等作填縫，以免黃變，且須於透明材施工後才填補。
 10. 施作後會有其潤色（增色）效果，請先行測試。
 11. 施工安全請參閱官網溶劑型塗料注意事項。