

德寶特級不變黃壓克力透明面漆-石材金油

Acrylic Clear Lacquer

□產品編號：AC200

- 成分：特殊不變黃耐候之耐候型壓克力樹脂、特殊助劑、有機溶劑、瑞士 sanitized®防霉、抗菌、抗藻材料等。
- 用途：適用於外牆水泥牆面、一般水泥製品、石材、石雕像、洗石子(抵石子)、瓷磚。
- 特性：
 - ◇ 耐候性、耐黃變性優良，耐水性、耐鹼性佳、抗污性佳。
 - ◇ 高光澤，高膜厚。
 - ◇ 通過 ASTM G154 耐紫外線照射試驗(1200 小時)。
 - ◇ 產品經實驗室自行測試結果，特提供下列數項數據供參考：
 - ◇ 密著性：百格試驗 100% 密著。
- 固體成分：42% ± 3%
- 塗佈面積：6.5m²~10m²/公升/壹道(材質不同會有差異)。
- 乾燥時間：指觸 10 分鐘內、堅結 6 小時。(溫度 25°C、濕度 75% 狀況下)
- 塗裝間隔：最少 3 小時。
- 施工環境：溫度 10°C~35°C，相對濕度 75% 以下。(溫濕度會直接影響乾燥時間)
- 稀釋劑量：漆：溶劑=1：0.5(請使用甲苯)。
- 塗裝方法：刷塗、噴塗及無氣噴塗。
- 保存期限：未開封 2 年(正常情況下)，開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間，請儘速用完。
- 施工注意事項：
 1. 塗裝前請先將本品攪拌均勻。
 2. 被塗物表面需未塗裝過之素身，新作之牆面需養護期後始能施工(水泥約 28 天、瓷磚、抵石子類約 7 天)。
 3. 塗裝前先將被塗物表面雜質及油污清除乾淨，保持乾燥、無灰塵、無油漬污染，再進行施工。
 4. 被塗物如果含水率過高，或含鹼性過重，會影響其附著效果，必須等其完全乾燥，水分值低於 12% 時始可施工。
 5. 採『薄塗多道』施工，切勿一次厚塗，厚塗易產生塗料積料而表面泛白、白霧、不美觀等現象。
 6. 被塗物含水率過高時可能產生密著不佳、白霧狀... 等。
 7. 需避免雨天施工或遇雨、沖水等情況而破壞漆膜(成膜後七天漆膜才會熟成、物性才會完全展現)。
 8. 被塗物表面、瓷磚凹洞、裂縫處請先用填補孔洞。
 9. 施工面填補避免採用矽力康、填縫膠等作填縫，以免黃變，且須於透明材施工後才填補。
 10. 施作後會有其潤色(增色)效果，請先行測試。
 11. 施工安全請參閱官網溶劑型塗料注意事項。