

德寶水性耐黃變壓克力透明面漆-水性石材金油

Acrylic Clear Lacquer WB

□產品編號： WAC300(透明面漆) WAC300-24(平光面漆)

- 成分：特殊有機矽變性之壓克力樹脂及瑞士 sanitized®防霉、抗菌、抗藻材料等。
- 用途：外牆水泥牆面、一般水泥製品、石材、石雕像、洗石子(抵石子)、瓷磚。
- 特性：
 - ◇ 耐候性、耐黃變性優良，耐水性、耐鹼性、抗污性佳。
 - ◇ 水性塗料無添加有機溶劑、無刺激性、無味、快乾。
 - ◇ 乾燥速度快、容易施工、省時省力。
 - ◇ 經 SGS 試驗，不含甲醛、八大重金屬... 等。
 - ◇ 產品經實驗室自行測試結果，特提供下列數項數據供參考：
 - 密著性：百格試驗 100%。
- 固體成分：33% ± 3%(亮光)、38% ± 3%(平光)
- 理論塗佈量：6m²~8m²/公升/壹道(材質不同會有差異)。
- 乾燥時間：指觸 30 分鐘、堅結 6 小時(溫度 25°C、濕度 75%狀況下)。
- 塗裝間隔：最少 3 小時。
- 施工環境：溫度 10°C~35°C，相對濕度 75%以下(溫濕度會直接影響乾燥時間)。
- 稀釋劑量：不稀釋直接使用，或視現況添加 5-10%以內純水。
- 塗裝方法：刷塗、噴塗及無氣噴塗。
- 保存期限：未開封 2 年(正常情況下)，開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間，請儘速用完。
- 施工注意事項：
 1. 塗裝前請先將本品攪拌均勻。
 2. 被塗物表面需未塗裝過之素身，新作之牆面需養成期後始能施工(水泥約 28 天、瓷磚、抵石子類約 7 天)。
 3. 塗裝前先將被塗物表面雜質及油污清除乾淨，保持乾燥、無灰塵、無油漬污染，再進行施工。
 4. 被塗物如果含水率過高，或含鹼性過重，會影響其附著效果，必須等其完全乾燥，水分值低於 12%時始可施工。
 5. 使用於第一道當底塗時，可添加 5-20%清水增強其滲透力，建議塗佈二~三道，每道可添加 5-10%水(視現況調整塗佈的可操作性)。
 6. 採『薄塗多道』施工，切勿一次厚塗，厚塗易產生塗料積料而表面泛白、白霧、不美觀等現象(不影響功能)。
 7. 被塗物含水率過高時可能產生密著不佳、白霧狀... 等。
 8. 需避免雨天施工或遇雨、沖水等情況而破壞漆膜(成膜後七天漆膜才會熟成、物性才會完全展現)。
 9. 被塗物表面、瓷磚凹洞、裂縫處請先用填補孔洞。
 10. 施工面填補避免採用矽力康、填縫膠等作填縫，以免黃變，且須於透明材施工後才填補。
 11. 施工安全請參閱官網水性塗料注意事項。