

德寶 NC 頭度底漆

NC WOOD Insulating Primer

□ 產品編號：NC1111

- 成份：硝化纖維及合成樹脂和可塑劑配製而成。
- 用途：木質裝潢與木器製品用頭度底漆。
- 特性：
 - ◇ 乾燥迅速，噴刷後30分鐘即可砂磨。
 - ◇ 膠合力強，能與木材纖維結合形成堅固的基底。
 - ◇ 能抑制木材吐油，與上層漆有極佳的被附著性。
 - ◇ 乾後形成透明漆膜，不影響木紋之顯露。
- 固體成份：36±3%。
- 塗佈面積：10m²／公升／每道（材質不同會有差異）。
- 外觀：透明液體。
- 乾燥時間：指觸20分鐘、堅結1小時（溫度25℃、濕度75%狀況下）。
- 塗裝間隔：最少1小時。
- 施工環境：溫度 10℃～35℃，相對濕度 75%以下。（溫濕度會直接影響乾燥時間）。
- 稀釋劑量：200%（請使用德寶通用香蕉水PT4000）。
- 適用底漆：NC2000德寶無酸二度底漆、NC3000德寶特級無酸二度底漆、NC4000德寶特級無酸二度底漆(低黏度)、NC5000德寶優麗環保無苯二度底漆(不變黃型)5:1。
- 塗裝方法：刷塗、噴塗。
- 保存期限：未開封2年(正常情況下)，開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間，請儘速用完。
- 施工事項：
 1. 塗裝前先將木材表面雜質及油污清除乾淨，保持乾燥、無灰塵、無油漬污染，再進行施工。
 2. 首次塗裝、請盡量稀釋降低黏度，薄塗，使頭度能充份滲入材面，待其完全乾燥後再做二度底漆塗裝。