

德寶 NC 平光面漆

NC ood Top Coat-Matt

□ 產品編號：NC2006(50%啞光)、NC2007(75%平光)、NC2008(100%全消光)

- 成分：硝化纖維、醇酸樹脂、可塑劑、平光漿配製而成之平光透明面漆。
- 用途：木質裝潢、木器製品用平光透明面漆。
- 特性：
 - ◇ 乾燥迅速、塗膜表面平滑細緻，觸感極佳。
 - ◇ 高透明度佳，可完全顯現木紋。
 - ◇ 漆膜硬度高，耐磨性極佳。
 - ◇ 具有良好附著性與不黏著性。
 - ◇ 具有優良耐溼、耐油與耐污染性。
- 固體成分：NC2006、NC2007、NC2008 (32% ± 3%)。
- 塗佈面積：10m²/公升/每道(材質不同會有差異)。
- 乾燥時間：指觸20分鐘、堅結1小時(溫度25°C、濕度75%狀況下)。
- 塗裝間隔：最少1小時。
- 施工環境：溫度10°C~35°C，相對濕度75%以下。(溫濕度會直接影響乾燥時間)。
- 稀釋劑量：200% (請使用德寶通用香蕉水PT4000)。
- 適用底漆：NC2000德寶無酸二度底漆、NC3000德寶特級無酸二度底漆、NC3200德寶特級無酸二度底漆(易磨型)、NC4000德寶特級無酸二度底漆(低黏度)、NC5000德寶特級環保無苯二度底漆。
- 塗裝方法：刷塗、噴塗。
- 保存期限：未開封2年(正常情況下)，開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間，請儘速用完。
- 施工事項：
 1. 塗裝前先將木材表面雜質及油汙清除乾淨，保持乾燥、無灰塵、無油漬污染，再進行施工。
 2. 塗裝工作以2~3次為標準，視實際需要而定。
 3. 因滑度特佳，如欲重塗，請以德寶無酸平光面漆 NC2007 重塗為佳，且要注意勿過度稀釋，以免因表面張力問題產生“開花”或“橘皮”之現象。
 4. 應以#600砂紙砂磨後再重塗。
 5. 施工安全請參閱溶劑型塗料注意事項。