

德寶 NC 特級無酸二度底漆 NC Sanding Sealer

□ 產品編號：NC3000

- 成分：由硝化纖維素、醇酸樹脂和易磨填充材料配製而成。
- 用途：木質裝潢與木器製品用中塗二度底漆。
- 特性：
 - ◇ 乾燥迅速，噴刷後60分鐘即可砂磨。
 - ◇ 具有良好砂磨性，容易磨成平滑表面。
 - ◇ 乾後形成透明漆膜，不影響木紋之顯露。
 - ◇ 色澤較淺，適於淺色之塗裝。
- 固體成分：45% ± 2%
- 塗佈面積：10m²/公升/每道(材質不同會有差異)。
- 乾燥時間：指觸20分鐘、堅結1小時(溫度25°C、濕度75%狀況下)。
- 塗裝間隔：最少1小時。
- 施工環境：溫度10°C~35°C，相對濕度75%以下。(溫濕度會直接影響乾燥時間)。
- 稀釋劑量：100%(請使用德寶通用香蕉水PT4000)。
- 適用底漆：NC1111德寶無酸頭度底漆。
- 適用面漆：
 - NC2002德寶無酸透明面漆、NC2006德寶無酸平光面漆(50%、75%、100%)。
 - NC4002德寶特級無酸透明面漆、NC4006德寶特級無酸平光面漆(50%、75%、100%)。
- 塗裝方法：刷塗、噴塗。
- 保存期限：未開封2年(正常情況下)，開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間，請儘速用完。
- 施工事項：
 1. 塗裝前先將木材表面雜質及油汙清除乾淨，保持乾燥、無灰塵、無油漬污染，再進行施工。
 2. 塗裝工作已以2~3次為標準，視實際需要而定。
 3. 待漆膜乾燥後以#320砂紙砂磨。
 4. 施工安全請參閱溶劑型塗料注意事項。