

德寶 NC 特級無酸二度底漆 (高固份、低黏度) NC Sanding Sealer (High Solid)

□ 產品編號：NC4000

- 成分：由硝化纖維、特殊合成樹脂和易磨填充材料配製而成。
- 用途：木質裝潢與木器製品用中塗二度底漆。
- 特性：
 - ◇ 低黏度、高固成份，有效減少溶劑用量，一次可得較高之塗膜，能有效減少塗裝次數。
 - ◇ 乾燥迅速，噴刷後60分鐘即可砂磨，具有良好砂磨性。
 - ◇ 硬度高、抗刮性佳，受衝擊不易反白。
 - ◇ 透明性佳，不影響木紋之顯露。
 - ◇ 溼潤性極佳，可均勻滲入材面。
- 固體成分：48% ± 3%
- 塗佈面積：10m²/公升/每道(材質不同會有差異)。
- 乾燥時間：指觸20分鐘、堅結1小時(溫度25°C、濕度75%狀況下)。
- 塗裝間隔：最少1小時。
- 施工環境：溫度10°C~35°C，相對濕度75%以下。(溫濕度會直接影響乾燥時間)。
- 稀釋劑量：100%(請使用德寶通用香蕉水PT4000)。
- 適用底漆：NC1111德寶無酸頭度底漆。
- 適用面漆：
 - NC2002德寶無酸透明面漆、NC2006德寶無酸平光面漆(50%、75%、100%)。
 - NC4002德寶特級無酸透明面漆、NC4006德寶特級無酸平光面漆(50%、75%、100%)。
- 塗裝方法：刷塗、噴塗。
- 保存期限：未開封2年(正常情況下)，開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間，請儘速用完。
- 施工事項：
 - 1 塗裝前先將木材表面雜質及油污清除乾淨，保持乾燥、無灰塵、無油漬污染，再進行施工。
 - 2 塗裝工作以2~3次為標準，視實際需要而定。
 - 3 因NC4000二度底漆硬度與固成份特別高，在新材面第一次噴塗時，可將底漆稀釋一~二倍，充分滲入材面，可固著材面，亦可預防吹氣泡。
 - 4 待漆膜乾燥後用#320砂磨。
 - 5 施工安全請參閱溶劑型塗料注意事項。