

## 德寶優麗透明平光面漆 (2:1) PU Wood Top Coat-Matt

- 產品編號：PU4004-75(平光面漆)、PU4004-100(全消光面漆)
- 使用比例：2:1

- 
- 成分：醇酸樹脂添加高級消光材料、添加劑及聚異氰酸鹽所構成的二液型優麗平光面漆。
  - 用途：木器裝潢、室內裝潢、手工藝品等木製品用優麗透明平光面漆。
  - 特性：
    - ◇ 乾燥迅速，塗膜表面平滑細緻。
    - ◇ 乾後形成透明漆膜，不影響木紋之顯露。
    - ◇ 漆膜堅韌硬度高，耐熱性、耐水性極佳。
    - ◇ 游離TDI低於0.3%，在室內施工無一般硬化劑之辛辣味。
  - 固體成分：PU4004-75 (44% ± 3%)、PU4004-100 (40% ± 3%)。
  - 塗佈面積：12.5m<sup>2</sup>/公升/每道 (材質不同會有差異)。
  - 乾燥時間：指觸30分鐘、堅結1小時 (溫度25°C、濕度75%狀況下)。
  - 塗裝間隔：最少4小時。
  - 施工環境：溫度10°C~35°C，相對濕度75%以下。(溫濕度會直接影響乾燥時間)。
  - 可用時間：混合後4小時以內 (溫度25°C、濕度75%狀況下)。
  - 稀釋劑量：200% (請使用德寶PU優麗香蕉水PT4001)。
  - 適用底漆：PU3001德寶優麗二度底漆2:1。
  - 塗裝方法：刷塗、噴塗。
  - 保存期限：未開封2年(正常情況下)，開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間，請儘速用完。
  - 施工事項：
    1. 塗裝前先將木材表面雜質及油汙清除乾淨，保持乾燥、無灰塵、無油漬污染，再進行施工。
    2. 使用時主劑與硬化劑須按規定比例均勻調合，絕不可單獨個別使用。
    3. 調配時請使用規定的德寶PU優麗香蕉水PT4001稀釋。
    4. 有使用時間限制，主劑與硬化劑混合後必須在4小時內使用完畢。
    5. 硬化劑桶蓋須常保持緊閉，以避免硬化劑與空氣接觸反應產生膠化。
    6. 施工安全請參閱溶劑型塗料注意事項。