

## www.dlub.com.tw

## 德寶水性 PU 2K 透明平光面漆

## DLuB Waterborne PU 2K Furniture Matt Finish

產品編號:PU84524(平光)-約75%消、PU84526(全消光)-約95%消 

□ 使用比例:A劑:B劑:水=4:1:1.5

分:水性壓克力樹脂搭配水性聚異氰酸鹽的兩液型聚氨酯塗料。

產品說明:施做簡易、無刺鼻異味,使用後表面形成耐磨透明保護層,更增添質感。添加 Sanitized®抗菌防霉添加劑具有長效、穩定且優異的抗菌、防霉功效。

用 途:適用於居家裝潢、飯店、幼兒園、孝親房、遊戲室與室內運動空間…等,各類高硬 度木質表面塗裝。

特 性:

- ◆ 經久耐用、耐磨性高。
- ◆ 硬度佳,不易刮花。
- ◆ 耐污性優,不易粉化。
- ◆ 以純水為稀釋劑,無引火危險,無毒性。
- ◆ 簡易施工、流平性強,漆膜平滑,乾燥速度快。
- ◆ 添加瑞士Sanitized<sup>®</sup>抗菌防霉劑增強漆膜防護力,抗菌力達99%以上。
- ◆ 原料成份不含甲醛、八大重金屬…等。
- 固體成分: 27%±3% 75%平光、26%±3% 95%全消光
- 度:稀釋後約21秒。(福特4號杯)
- 理論塗佈:24㎡~30㎡/加侖/每道。(因材質及塗裝厚度等不同會有差異,此理論塗佈數據僅供參 考,不具任何規格或保固意義。)
- 常溫乾燥時間:指觸2小時以內、堅結6小時以內、完全硬化7天(溫度25℃、濕度75%狀況下)
- 烘烤乾燥時間:噴塗後常溫靜置10分鐘,指觸時間50℃烘烤30分鐘、堅結時間50℃烘烤4小時。
- 塗裝間隔:最少4小時(25℃)。重塗前,必須以400-600砂紙為表面砂磨,增加其附著力。
- 漆膜厚度:濕膜100µ、乾膜36µ。(因材質及塗裝厚度等不同會有差異,此理論塗佈數據僅供參考, 不具任何規格或保固意義。)
- 施工環境:溫度 $10^{\circ}$ C~ $35^{\circ}$ C,濕度75%以下。(溫濕度會直接影響乾燥時間)
- 稀釋劑量:純水20%(A:B:。
- 塗裝方法:刷塗、噴塗。
- 保存期限:未開封2年(正常情況下),開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間,請儘速用 完。
- 施工事項:
  - 1. 主劑、硬化劑按比例混合,雙液充份攪拌均勻後再加純水稀釋並攪拌均勻。
  - 2. 有使用時間限制,混合後必須在120分鐘內使用完畢。(溫度25℃)
  - 3. 乾燥時間會受天氣影響。陰雨或相對濕度在85% RH以上時,應避免施工。
  - 4. 硬化劑桶蓋須常保持緊閉,以避免硬化劑與空氣接觸反應產生硬化。
  - 水性塗料不可厚塗,宜採多層式施工,建議2~3道(依實際需要)。
  - 塗裝前先將被塗物表面雜質及油汙清除乾淨,保持乾燥、無灰塵、無油漬污染, 再進行施工。
  - 7. 塗膜之物性、化性測試須在完全乾燥後。(約7天,環境溫濕度會有影響)
  - 8. 施工安全請參閱官網水性塗料注意事項。

※本說明書僅供參考之用,請預先測試其適用性,本公司保留更新資料之權利。

2019.10 V1.0