

## 德寶水性 PU 封油底漆

DLuB Water-based PU sealing primer

產品編號：PU34501



- 成 分：特殊水性丙烯酸乳液所製作。
- 產品說明：有效抑制各類木材內單寧酸，與上層漆有極佳的被附著性。添加Sanitized®抗菌防霉添加劑具有長效、穩定且優異的抗菌、防霉功效。
- 用 途：適用於各類木質表面封油塗裝。
- 特 性：
  - ◆ 有效抑制木材內單寧酸、與上層漆有極佳的被附著性。
  - ◆ 乾燥迅速。乾後形成透明漆膜，不影響木紋之顯露。
  - ◆ 膠合力強，能與木材纖維結合形成堅固的基底。
  - ◆ 添加瑞士Sanitized®抗菌防霉劑增強防護力，抗菌力達99%以上。
  - ◆ 經SGS試驗，不含甲醛、八大重金屬…等。
- 固體成分：37% ± 3%。
- 理論塗佈面積：6m<sup>2</sup>~8m<sup>2</sup>/公升/每道（材質不同會有差異）。  
(因材質及刷塗厚度等不同會有差異，此理論塗佈數據僅供參考，不具任何規格或保固意義。)
- 乾燥時間：指觸30分鐘、堅結4小時。（溫度25°C、濕度75%狀況下）
- 塗裝間隔：最少4小時。重塗前，必須以280-320砂紙為表面砂磨，增加其附著力。
- 施工環境：溫度10°C~35°C，濕度75%以下。（溫濕度會直接影響乾燥時間）
- 稀釋劑量：不稀釋直接使用。
- 塗裝方法：刷塗、噴塗。
- 適用面漆：水性PU透明傢俱漆(PU34520)、水性PU平光傢俱漆(PU34524)
- 保存期限：未開封2年(正常情況下)，開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間，  
請儘速用完。
- 施工事項：
  1. 使用前必須充分攪拌。
  2. 乾燥時間會受天氣影響而略有改變。
  3. 塗裝工作以2次為標準，視實際需要而定。
  4. 水性塗料不可厚塗，宜採多層式施工，建議2~3道(依實際需要)。
  5. 塗裝前先將木材表面雜質及油汙清除乾淨，保持乾燥、無灰塵、無油漬污染，  
再進行施工。
  6. 施工安全請參閱水性塗料注意事項。