

## AGENT X 【保護面漆】水性氟素平光面漆

WaterBase PVDF Coatings

□產品編號： WAC400

- 成 分：耐候型水性氟碳樹脂、高分子壓克力樹脂、抗汙助劑、純水
- 用 途：戶外及室內清水模牆面、水泥製品、石材、石雕像、洗石子(抿石子)、瓷磚…等  
材質保護
- 特 性：
  - ◆ 不黃變、高耐候、耐水、耐鹼、耐久性及光澤保持
  - ◆ 抗汙優良、不粘附性能好，不易粘灰
  - ◆ 乾燥速度快、施工簡單、刷塗、滾塗、噴塗均可，不受塗佈部位形狀的限制
  - ◆ 環保水性塗料、無甲醛、八大重金屬
- 固體成分：38% ± 3%
- 理論塗佈量：9m<sup>2</sup>~12m<sup>2</sup>/公升/壹道（材質不同會有差異）
- 乾燥時間：指觸 30 分鐘、堅結 6 小時（溫度 25°C、濕度 75%狀況下）
- 塗裝間隔：最少 1 小時
- 施工環境：溫度 10°C~35°C，相對濕度 75%以下（溫濕度會直接影響乾燥時間）
- 稀釋劑量：不稀釋直接使用，或視現況添加 10-20%以內純水
- 塗裝方法：刷塗、滾塗、噴塗及無氣噴塗
- 保存期限：未開封 3 年、已開封 6 個月(正常情況下)，請蓋緊罐蓋、儘速用完
- 施工注意事項：
  1. 使用前須攪拌均勻，施作 2 道
  2. 塗裝前須先將表面雜質、油汙清除乾淨，保持乾燥，再行進施工
  3. 採『薄塗多道』施工，厚塗易產生積料而表面泛白、白霧、不美觀等現象
  4. 被塗物含水率、含鹼性過高時可能產生密著不佳、白霧狀…等，必須等其完全乾燥，水分值低於 12%始可施工
  5. 需避免雨天施工或遇雨、沖水等情況而破壞漆膜(成膜後需七天熟成、物性才會完全展現)
  6. 已加水稀釋後未用完之塗料，不可倒回與原桶內之原液一起保存。
  7. 施工安全請參閱官網水性塗料注意事項。