

## 德寶 NC 特級無酸二度底漆(快乾、易磨型)

### NC Sanding Sealer

產品編號：NC3200

■ 成 分：由硝化纖維素、醇酸樹脂和易磨填充材料配製而成。

■ 用 途：木質裝潢與木器製品用中塗二度底漆。

■ 特 性：

- ◆ 乾燥迅速，噴刷後60分鐘即可砂磨。
- ◆ 具有良好砂磨性，容易磨成平滑表面。
- ◆ 乾後形成透明漆膜，不影響木紋之顯露。
- ◆ 色澤較淺，適於淺色之塗裝。
- ◆ 快乾、易磨、肉身讚。

■ 固體成分：47% ± 3%

■ 塗佈面積：10m<sup>2</sup>／公升／每道(材質不同會有差異)。

■ 乾燥時間：指觸20分鐘、堅結1小時（溫度25°C、濕度75%狀況下）。

■ 塗裝間隔：最少1小時。

■ 施工環境：溫度10°C～35°C，相對濕度75%以下。（溫濕度會直接影響乾燥時間）。

■ 稀釋劑量：100%（請使用德寶通用香蕉水PT4000）。

■ 適用底漆：NC1111德寶無酸頭度底漆。

■ 適用面漆：

NC2002德寶無酸透明面漆、NC2006德寶無酸平光面漆(50%、75%、100%)。

NC4002德寶特級無酸透明面漆、NC4006德寶特級無酸平光面漆(50%、75%、100%)。

■ 塗裝方法：刷塗、噴塗。

■ 保存期限：未開封2年(正常情況下)，開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間，請儘速用完。

■ 施工事項：

1. 塗裝前先將木材表面雜質及油汙清除乾淨，保持乾燥、無灰塵、無油漬污染，再進行施工。
2. 塗裝工作已以2～3次為標準，視實際需要而定。
3. 待漆膜乾燥後以#320砂紙砂磨。
4. 施工安全請參閱溶劑型塗料注意事項。