

德寶 NC 無苯特級二度底漆 (無苯、高固份、低黏度、高硬度)

NC Sanding Sealer (High Solid)

□ 產品編號：NC4000

- 成分：由硝化纖維、特殊合成樹脂和易磨填充材料配製而成。
- 用途：木質裝潢與木器製品用中塗二度底漆。
- 特性：
 - ✧ 環保無苯，成份原料均不含苯、甲苯、二甲苯。
 - ✧ 低黏度、高固成份，有效減少溶劑用量，一次可得較高之塗膜，能有效減少塗裝次數。
 - ✧ 乾燥迅速，噴刷後60分鐘即可砂磨，具有良好砂磨性。
 - ✧ 硬度高、抗刮性佳，受衝擊不易反白。
 - ✧ 透明性佳，不影響木紋之顯露。
 - ✧ 溼潤性極佳，可均勻滲入材面。
- 固體成分：48% ± 3%
- 塗佈面積：10m²／公升／每道(材質不同會有差異)。
- 乾燥時間：指觸20分鐘、堅結1小時(溫度25℃、濕度75%狀況下)。
- 塗裝間隔：最少1小時。
- 施工環境：溫度10℃～35℃，相對濕度75%以下。(溫濕度會直接影響乾燥時間)。
- 稀釋劑量：100% (請使用德寶無苯香蕉水PT4901)。
- 適用面漆：NC4002德寶無苯特級透明面漆、NC4007德寶無苯特級平光面漆75%、NC4008德寶無苯特級全消光面漆100%。
- 塗裝方法：刷塗、噴塗。
- 保存期限：未開封2年(正常情況下)，開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間，請儘速用完。
- 施工事項：
 - 1 塗裝前先將木材表面雜質及油汙清除乾淨，保持乾燥、無灰塵、無油漬污染，再進行施工。
 - 2 塗裝工作以2～3次為標準，視實際需要而定。
 - 3 因NC4000德寶無苯特級二度底漆硬度與固成份特別高，在新材面第一次噴塗時，可將底漆稀釋一～二倍，充分滲入材面，可固著材面，亦可預防吹氣泡。
 - 4 待漆膜乾燥後用#320砂磨。
 - 5 施工安全請參閱溶劑型塗料注意事項。