

德寶優麗頭度底漆 (2:1) PU Wood Insulating Primer

☐ 產品編號：PU3000

☐ 使用比例：2:1

-
- 成分：醇酸樹脂添加特殊助劑及聚異氰酸鹽所構成的二液型底塗底漆。
 - 用途：一般木製品封閉油脂，固著材面用底塗底漆。
 - 特性：
 - ◇ 乾燥迅速。乾後形成透明漆膜，不影響木紋之顯露。
 - ◇ 膠合力強，能與木材纖維結合形成堅固的基底。
 - ◇ 能有效抑制一般木材吐油，與上層漆有極佳的被附著性。
 - ◇ 游離TDI低於0.3%，在室內施工無一般硬化劑之辛辣味。
 - 固體成分：49% ± 3%
 - 塗佈面積：12.5m²/公升/每道（材質不同會有差異）。
 - 乾燥時間：指觸30分鐘、堅結2小時（溫度25℃、濕度75%狀況下）。
 - 塗裝間隔：最少4小時。
 - 施工環境：溫度10℃~35℃，相對濕度75%以下。（溫濕度會直接影響乾燥時間）。
 - 可用時間：混合後4小時以內（溫度25℃、濕度75%狀況下）。
 - 稀釋劑量：150~200%（請使用德寶PU優麗香蕉水PT4001）。
 - 塗裝方法：刷塗、噴塗。
 - 保存期限：未開封2年(正常情況下)，開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間，請儘速用完。
 - 施工事項：
 1. 塗裝前先將木材表面雜質及油汙清除乾淨，保持乾燥、無灰塵、無油漬污染，再進行施工。
 2. 使用時主劑與硬化劑須按規定比例均勻調合，絕不可單獨個別使用。
 3. 調配時請使用規定的德寶PU優麗香蕉水PT4001稀釋。
 4. 有使用時間限制，主劑與硬化劑混合後必須在4小時內使用完畢。
 5. 塗裝工作以2次為標準，視實際需要而定。
 6. 硬化劑桶蓋須常保持緊閉，以避免硬化劑與空氣接觸反應產生膠化。
 7. 施工安全請參閱溶劑型塗料注意事項。