

德寶優麗透明面漆-高亮型(1:1) PU Wood Top Coat-High Gloss

□ 產品編號：PU4002

□ 使用比例：1：1

■ 成分：聚胺酯、壓克力樹脂添加助劑及聚異氰酸鹽所構成的二液型（1：1）優麗亮光面漆。

■ 用途：木器製品用透明亮光面漆。

■ 特性：

- ◇ 塗膜表面光澤度高。漆膜堅韌硬度高，耐磨性強、可拋光。
- ◇ 乾後形成透明漆膜，不影響木紋之顯露。
- ◇ 耐熱性、耐水性極佳。
- ◇ 肉身肥，噴塗不易起泡。
- ◇ 游離TDI低於0.3%，在室內施工無一般硬化劑之辛辣味。

■ 固體成分：56% ± 3%

■ 塗佈面積：12.5m²／公升／每道（材質不同會有差異）。

■ 乾燥時間：指觸45分鐘、堅結4小時（溫度25℃、濕度75%狀況下）。

■ 塗裝間隔：最少4小時。

■ 施工環境：溫度10℃～35℃，相對濕度75%以下。（溫濕度會直接影響乾燥時間）。

■ 可用時間：混合後4小時以內（溫度25℃、濕度75%狀況下）。

■ 稀釋劑量：100%~150%（請使用德寶PU優麗香蕉水PT4001）。

■ 適用底漆：PU3001德寶優麗二度底漆2:1。

■ 塗裝方法：刷塗、噴塗。

■ 保存期限：未開封2年(正常情況下)，開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間，請儘速用完。

■ 施工事項：

1. 塗裝前先將木材表面雜質及油汙清除乾淨，保持乾燥、無灰塵、無油漬污染，再進行施工。
2. 使用時主劑與硬化劑須按規定比例均勻調合，絕不可單獨個別使用。
3. 調配時請使用規定的德寶PU優麗香蕉水PT4001稀釋。
4. 有使用時間限制，主劑與硬化劑混合後必須在4小時內使用完畢。
5. 硬化劑桶蓋須常保持緊閉，以避免硬化劑與空氣接觸反應產生硬化。
6. 施工安全請參閱溶劑型塗料注意事項。