

德寶優麗無苯不變黃二度底漆 (4:1) PU Wood Sanding Sealer

☐ 產品編號：PU5000

☐ 使用比例：4:1

■ 成分：壓克力樹脂添加易磨填充材料及不變黃聚異氰酸酯所構成的二液型不變黃無苯中塗底漆。

■ 用途：室內裝潢、木器製品的中塗底漆。

■ 特性：

- ◇ 乾燥迅速、噴刷後3小時內即可砂磨，砂磨性良好。
- ◇ 乾後形成透明漆膜，不影響木紋之顯露。
- ◇ 對底材具有良好的附著性，與上層漆也有極佳的被附著性。
- ◇ 環保無苯，不黃變。

■ 固體成分：42% ± 3%

■ 塗佈面積：12.5m²/公升/每道（材質不同會有差異）。

■ 乾燥時間：指觸30分鐘、堅結2小時（溫度25℃、濕度75%狀況下）。

■ 塗裝間隔：最少3小時。

■ 施工環境：溫度10℃~35℃，相對濕度75%以下。（溫濕度會直接影響乾燥時間）。

■ 可用時間：混合後5小時以內（溫度25℃、濕度75%狀況下）。

■ 稀釋劑量：20~50%（請使用德寶優麗環保無苯香蕉水PT4990）。

■ 塗裝方法：刷塗、噴塗。

■ 適用面漆：PU5007德寶優麗環寶無苯平光面漆75%(不變黃型)4:1、PU5008德寶優麗環寶無苯消光面漆(不變黃型)4:1。

■ 保存期限：未開封2年(正常情況下)，開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間，請儘速用完。

■ 施工事項：

1. 塗裝前先將木材表面雜質及油汙清除乾淨，保持乾燥、無灰塵、無油漬污染，再進行施工。
2. 使用時主劑與硬化劑須按規定比例均勻調合，絕不可單獨個別使用。
3. 調配時請使用規定的德寶優麗環保無苯香蕉水PT4990稀釋。
4. 有使用時間限制，主劑與硬化劑混合後必須在4小時內使用完畢。
5. 待漆膜乾燥後用#320砂紙砂磨，砂紙不能沾水。
6. 硬化劑桶蓋須常保持緊閉，以避免硬化劑與空氣接觸反應產生膠化。
7. 施工安全請參閱溶劑型塗料注意事項。