

德寶優麗無苯不變黃平光面漆 (4:1)

PU Wood Top Coat-Matt

- 產品編號：PU5007(平光面漆)、PU5008(消光面漆)
- 使用比例： 4:1

- 成 分：壓克力樹酯、添加劑及不變黃型聚異氰酸酯所構成的二液型 (4:1) 不變黃無苯優麗消光面漆。
- 用 途：建築外牆、木器傢俱、室內裝潢、手工藝品、樂器、運動器具等製品的透明面漆。
- 特 性：
 - ◆ 乾燥迅速、塗膜表面平滑細緻，經久不變黃。
 - ◆ 塗膜堅韌硬度高，耐熱性、耐水性極佳。
 - ◆ A、B劑完全不含苯類溶劑，無甲苯、二甲苯之刺鼻味。
- 固體成分：31% ± 3%
- 塗佈面積：12.5m²／公升／每道（材質不同會有差異）。
- 乾燥時間：指觸30分鐘、堅結4小時（溫度25°C、濕度75%狀況下）。
- 塗裝間隔：最少4小時。
- 施工環境：溫度10°C～35°C，相對濕度75%以下。（溫濕度會直接影響乾燥時間）。
- 可用時間：混合後4小時以內（溫度25°C、濕度75%狀況下）。
- 稀釋劑量：50~100%（請使用德寶優麗環保無苯香蕉水PT4990）。
- 塗裝方法：刷塗、噴塗。
- 適用底漆：PU5000德寶優麗環保無苯二度底漆4:1。
- 保存期限：未開封2年(正常情況下)，開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間，請儘速用完。
- 施工事項：

1. 塗裝前先將木材表面雜質及油汙清除乾淨，保持乾燥、無灰塵、無油漬污染，再進行施工。
2. 使用時主劑與硬化劑須按規定比例均勻調合，絕不可單獨個別使用。
3. 調配時請使用規定的德寶優麗環保無苯香蕉水PT4990稀釋。
4. 有使用時間限制，主劑與硬化劑混合後必須在時間內使用完畢。
5. 硬化劑桶蓋須常保持緊閉，以避免硬化劑與空氣接觸反應產生膠化。
6. 施工安全請參閱溶劑型塗料注意事項。