



德寶水性 PU 2K 透明面漆

DLuB Waterborne PU 2K Furniture Finish

□ 產品編號：PU84520(亮光)

□ 使用比例：A劑：B劑：水=3：1：1.5

-
- 成分：水性壓克力樹脂搭配水性聚異氰酸鹽的兩液型聚氨酯塗料。
 - 產品說明：施做簡易、無刺鼻異味，使用後表面形成耐磨透明保護層，更增添質感。添加 Sanitized® 抗菌防霉添加劑具有長效、穩定且優異的抗菌、防霉功效。
 - 用途：適用於居家裝潢、飯店、幼兒園、孝親房、遊戲室與室內運動空間…等，各類高硬度木質表面塗裝。
 - 特性：
 - ◇ 經久耐用、耐磨性高。
 - ◇ 硬度佳，不易刮花。
 - ◇ 耐污性優、優良耐候性，不易粉化。
 - ◇ 水為稀釋劑，無引火危險，無毒性。
 - ◇ 簡易施工、流平性強，漆膜平滑，乾燥速度快。
 - ◇ 添加瑞士 Sanitized® 抗菌防霉劑增強防護力，抗菌力達99%以上。
 - ◇ 原料成份不含甲醛、八大重金屬…等。
 - 固體成分：31%±3%。
 - 黏度：稀釋後約23秒。(福特4號杯)
 - 理論塗佈：24m²~30m²/加侖/每道。(因材質及塗裝厚度等不同會有差異，此理論塗佈數據僅供參考，不具任何規格或保固意義。)
 - 常溫乾燥時間：指觸2小時以內、堅結6小時以內、完全硬化7天(溫度25℃、濕度75%狀況下)
 - 烘烤乾燥時間：噴塗後常溫靜置10分鐘，指觸時間50℃烘烤30分鐘、堅結時間50℃烘烤4小時。
 - 塗裝間隔：最少4小時(25℃)。重塗前，必須以400-600砂紙為表面砂磨，增加其附著力。
 - 漆膜厚度：濕膜100μ、乾膜40μ。
 - 施工環境：溫度10℃~35℃，濕度75%以下。(溫濕度會直接影響乾燥時間)
 - 稀釋劑量：純水25%。
 - 塗裝方法：刷塗、噴塗。
 - 保存期限：未開封2年(正常情況下)，開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間，請儘速用完。
 - 施工事項：
 1. 主劑、硬化劑按比例混合，充份攪拌均勻。有使用時間限制，混合後必須在120分鐘內使用完畢。(溫度25℃)
 2. 乾燥時間會受天氣影響。陰雨或相對濕度在85% RH以上時，應避免施工。
 3. 硬化劑桶蓋須常保持緊閉，以避免硬化劑與空氣接觸反應產生硬化。
 4. 水性塗料不可厚塗，宜採多層式施工，建議2~3道(依實際需要)。
 5. 塗裝前先將被塗物表面雜質及油污清除乾淨，保持乾燥、無灰塵、無油漬污染，再進行施工。
 6. 施工安全請參閱水性塗料注意事項。