

德寶水性無色無膜

CLEAR FINISH(FILMLESS)

產品編號：WP-608

-
- 成 分：消光樹脂、純水。
 - 用 途：無色無膜之**室內用**木材保護劑，具優異透氣性，除提供木材保護之外，更能顯現高級木材原貌、增顯原木價值感，且能提供極佳表面觸感及撥水性。
 - 特 性：
 - 透明、透氣、無色無膜、還原木材本色。
 - 不含八大重金屬，無添加有機溶劑符合環保需求。
 - 固體成分： $23\pm2\%$ 。
 - 塗佈面積： $6m^2 \sim 8m^2$ ／公升／壹道（木種及塗裝方法不同會有差異）。
 - 乾燥時間：指觸 30 分鐘內、堅結 4 小時。（溫度 $25^\circ C$ 、濕度 75% 狀況下）
 - 塗裝間隔：最少 4 小時，重塗前，必須以 280-320 砂紙為表面砂磨，增加其附著力。
 - 施工環境：溫度 $10^\circ C \sim 35^\circ C$ ，相對濕度 75% 以下。（溫濕度會直接影響乾燥時間）
 - 稀釋劑量：不稀釋直接使用、噴塗需添加 20%（純水）。
 - 塗裝方法：刷塗、噴塗。
 - 保存期限：未開封 3 年(正常情況下)，開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間，請儘速用完。
 - 施工注意事項：
 1. 打開本品後先攪拌均勻再依照使用量分裝到容器，並參照規定比例稀釋後，再次攪拌均勻即可開始施作。
 2. 塗裝前先將被塗物表面雜質及油汙清除乾淨，保持乾燥、無灰塵、無油漬污染，再進行施工。
 3. 請薄塗，多層式塗裝，勿厚塗，如此能顯現其無膜之特性及彰顯原木之價值。
 4. 因木材木皮種類眾多，潤色深淺無法逐一試驗，請先自行測試後再行施作。
 5. 物件表面不平整時(如：鋼刷、漂流木有孔洞.....等)，塗裝時可能有溝縫積料而影響表面光澤不均、塗裝面不平整等，請注意將塗料刷散均勻並先局部測試。
 6. 未用完須丟棄時，依當地廢棄物清理法相關規定辦理。。
 7. 水性塗料不可厚塗、雨天不適合塗裝。
 8. 施工工具以清水清洗乾淨即可。
 9. 使用時保持通風良好與乾燥環境，應穿戴適合防護工具。
 10. 施工安全請參閱官網水性塗料注意事項。